

KLAI-309 乳化沥青(冷玛蹄酯、冷底油)

产品介绍

KLAI-309乳化沥青（冷玛蹄酯、冷底油）是将一定量的优质道路沥青置于一定浓度的乳化剂的水溶液中，用分散设备使沥青均匀的分散于水中，从而形成一种相对稳定的沥青乳液。



外观

JC/T 797

常温时为褐色或黑褐色液体，应无肉眼可见的沥青颗粒和硬的聚块。

物理性能指标

项 目	指 标
固体含量，重量（%）不小于	50
粘度（S）不小于	6
分水率（%）不大于	25
粒度（μm）不大于	15
耐热性80℃±2℃	无气泡、不滑动、不流淌
粘结力20℃（kgf/cm ² ）不低于	3.0

包装、贮存与运输

包装
用带盖的铁桶、塑料桶、编织袋包装。

贮存与运输
贮存温度为10℃~45℃之间，应避免暴晒。自出厂之日起，贮存期为3个月，运输时不得倾斜或横放，应注意使容器不应损害。

用途

适用于防水卷材铺贴前，在找平层上涂刷底油，直接在水泥基面上作冷玛蹄酯使用；高速公路路坡防水，屋面保温层下面防潮层等，也可与橡胶乳液混合使用，作为一般建筑工程的防水材料。

